

Stable suspensions of inorganic fillers in organic polyhydroxyl compounds containing completely or partially neutralized carboxyl groups

Patent Number: ☐ US4198333
Publication date: 1980-04-15
Inventor(s): VEHLEWALD PETER (DE); VON BONIN WULF (DE)
Applicant(s): BAYER AG (DE)
Requested Patent: ☐ EP0001066, B1
Application Number: US19780936673 19780824
Priority Number(s): DE19772739620 19770902
IPC Classification: C08L33/02
EC Classification: C08G18/63V, C08K3/00P5
Equivalents: ☒ DE2739620, ☐ ES473034, ☐ IT1106292, ☐ JP54047751, ☐ US4250077

Abstract

The instant invention is directed to a suspension which is stable in storage comprising: (1) 0.5 to 80%, by weight, based on the total suspension, of an inorganic filler in (2) 20 to 99.5%, by weight, based on the total suspension, of polyhydroxyl compounds containing aliphatic or cycloaliphatic combined hydroxyl groups, wherein said polyhydroxyl compounds (2) contain from 0.05 to 10% by weight based on (1)+(2) of a graft polymer and stabilizer which was produced by the free radical polymerization of (a) from 1 to 35%, by weight, based on the graft polymer, of an olefinically unsaturated carboxylic acid and (b) from 0 to 60%, by weight, based on the graft polymer, of other olefinically unsaturated monomers, in the presence of (c) from 5 to 99%, by weight, based on the graft polymer, of polyhydroxyl compounds, wherein the carboxyl groups of the graft polymer are completely or partially neutralized by organic or inorganic bases

BEST AVAILABLE COPY

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 78100711.7

Int. Cl.²: C 08 G 18/63
C 08 L 75/04, C 08 L 51/08

Anmeldetag: 21.08.78

Priorität: 02.09.77 DE 2739620

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.03.79 Patentblatt 79/8

Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB SE

Anmelder: Bayer Aktiengesellschaft
Zentralbereich Patente, Marken und Lizenzen Bayerwerk
D-5000 Leverkusen 1(DE)

Erfinder: von Bonin, Wulf, Dr.
Mendelssohn-Strasse 30
D-5000 Leverkusen(DE)

Erfinder: Vehlewald, Peter, Dr.
Fasanenstrasse 20
D-6863 Leichlingen(DE)

Stabile Suspensionen anorganischer Füllstoffe in organischen Polyhydroxyverbindungen und deren Verwendung zum Aufbau von geschäumten oder nicht geschäumten Polyurethanen.

Lagerstabile Suspension aus

1) 0,5 bis 80 Gew.-% (bezogen auf gesamte Suspension)
eines anorganischen Füllstoffs in

2) 20 bis 99,5 Gew.-% (bezogen auf gesamte Suspension) an
Polyhydroxyverbindungen mit ali-
phatisch oder cycloaliphatisch
gebundenen Hydroxylgruppen,

die, als Stabilisator für die Polyolkomponente (2), 0,05 bis 10
Gew.-% bezogen auf (1) + (2), eines Pfropfpolymerisats ent-
hält. Das Pfropfpolymerisat wird durch radikalische Polymeri-
sation von

a) 1 bis 35 Gew.-%, bezogen auf Pfropfpolymerisat, einer
olefinisch ungesättigten Carbonsäure
sowie

b) 0 bis 60 Gew.-% bezogen auf Pfropfpolymerisat; an wei-
teren ungesättigten Monomeren

in Gegenwart einer Polyhydroxyverbindung hergestellt,
wobei die Carboxylgruppen des Pfropfpolymerisats ganz
oder teilweise durch organische oder anorganische Basen
neutralisiert sind.

Diese Suspension kann zum Aufbau geschäumter oder
nicht geschäumter Polyurethanen verwendet werden.

EP 0 001 066 A1

- i -

BAYER AKTIENGESellschaft
Zentralbereich
Patente, Marken und lizenzen

5090 Leverkusen, Bayerwerk
Sft/AB

BEZEICHNUNG GEÄNDERT

Stabile Suspensionen anorganischer Füllstoffe in organischen
Polyhydroxylverbindungen **siehe Titelseite**

Die vorliegende Erfindung betrifft stabile Suspensionen von anorganischen Füllstoffen in zur Herstellung von Polyurethanen geeigneten Polyhydroxylverbindungen sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polyurethankunststoffen.

- 5 Die Kombination von organischen und anorganischen Rohstoffen zu einem Kombinationswerkstoff ist technisch seit langem üblich, z.B. beim Füllen von Kautschuken oder Thermoplasten mit anorganischen Füllstoffen, beim
10 Pigmentieren von Lacken mit anorganischen Pigmenten oder in der Preßmassenherstellung.

- 15 Im Gegensatz zu den obengenannten Kautschuken, Thermoplasten oder Preßmassen, die im wesentlichen Feststoffe darstellen und in denen die einmal eingearbeiteten Füllstoffe ihren Verteilungsgrad praktisch unverändert beibehalten, handelt es sich bei den in der Polyurethanche- mie gebräuchlichen Polyolen um flüssige Stoffe, die erst nach der Reaktion mit den Polyisocyanaten in Festkörper oder Kautschuke übergehen.

Anorganische Füllstoffe weisen im allgemeinen spezifische Gewichte über 2 auf, während die spezifischen Gewichte der Polyole zumeist im Bereich um 1 liegen. Es besteht daher zwischen beiden Komponenten ein so großer Unterschied der spezifischen Gewichte, daß Suspensionen auch sehr fein gemahlener anorganischer Pigmente in den Polyolen nach einiger Zeit sedimentieren, insbesondere dann, wenn die Polyole die für die Verarbeitung in der Praxis im allgemeinen erforderlichen relativ niedrigen Viskositäten besitzen.

Dieser Umstand stellt ein erhebliches Hindernis für einen Einsatz anorganischer Füllstoffe in der Polyurethanchemie dar. Es besteht der verständliche Wunsch, derartige Suspensionen in lagerstabiler Form zur Verfügung zu haben, so daß sich ein zusätzlicher Mischprozeß während der Lagerung oder vor der Verwendung zwecks Homogenisierung erübrigt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand somit in der Bereitstellung von lagerstabilen Suspensionen anorganischer Füllstoffe in Polyolen, wie sie zur Herstellung von Polyurethanen Verwendung finden.

Überraschenderweise konnte diese Aufgabe gemäß einem eigenen älteren Vorschlag (Deutsche Patentanmeldung P 2 714 291.2) dadurch gelöst werden, daß man die anorganischen Füllstoffe in bestimmten, nachstehend näher beschriebenen, Carboxylgruppen aufweisenden Polyhydroxylverbindungen dispergiert und die so erhaltenen Suspensionen gegebenenfalls mit weiteren Polyhydroxylverbindungen verdünnt. Die Herstellung der Carboxylgruppen aufweisenden Polyhydroxylverbindungen kann hierbei auch gleichzeitig mit dem Dispergiervorgang erfolgen.

Bei der weiteren Ausarbeitung dieses Verfahrens zeigte sich, daß der Carboxylgruppengehalt zu Störungen führen kann, falls die so hergestellten Suspensionen in Polyurethane überführt werden sollen. Überraschenderweise zeigte
5 sich nunmehr jedoch, daß auch dann stabile und störungsfrei in Polyurethane überführbare Suspensionen entstehen, wenn die Carboxylgruppen durch organische oder anorganische Basen ganz oder teilweise neutralisiert werden.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind lagerstabile
10 Suspensionen von

(1) 0,5 bis 80 Gew.-% (bezogen auf gesamte Suspension) eines anorganischen Füllstoffs in

(2) 20 bis 99,5 Gew.-% (bezogen auf gesamte Suspension)
15 an Polyhydroxylverbindungen mit aliphatisch oder cycloaliphatisch gebundenen Hydroxylgruppen,

welche dadurch gekennzeichnet sind, daß die Polyolkomponente (2) als Stabilisator 0,05 bis 10, bevorzugt 0,1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf (1) + (2), eines Pffropfpolymerisats enthält, welches durch radikalische Polymerisation von

20 (a) 1 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, bezogen auf Pffropfpolymerisat, einer olefinisch ungesättigten Carbonsäure sowie

(b) 0 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 40 Gew.-%, bezogen auf Pffropfpolymerisat, an weiteren ungesättigten Monomeren

25 in Gegenwart einer Polyhydroxylverbindung hergestellt wurde, wobei die Carboxylgruppen des Pffropfpolymerisats ganz oder teilweise durch organische oder anorganische Basen neutralisiert sind.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist schließlich auch die Verwendung der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zugänglichen Dispersionen als Aufbaukomponente bei der Herstellung von geschäumten und ungeschäumten Polyurethankunststoffen nach dem Isocyanat-Polyadditionsverfahren.

- 5 Unter den Begriff "anorganische Füllstoffe" sollen im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch die bekannten anorganischen Pigmente verstanden werden. Es kommen auch
solche anorganische Füllstoffe in Betracht, deren Oberflächen mit organischen oder anorganischen Verbindungen
10 mit neutralem, basischem oder saurem Charakter vorbehandelt worden sind, z.B. um deren Ladung oder Hydrophilie zu verändern. Es handelt sich bei den anorganischen Füllstoffen im wesentlichen um feste anorganische Stoffe, deren Teilchengestalt die Form von Nadeln, Blättchen, Kugeln oder
15 unregelmäßigen Teilchen haben kann, die amorph, metamorph oder kristallin sein können und bei denen der Teilchendurchmesser im wesentlichen unter 10 Mikron liegt. Der Rückstand auf einem 40 µm-Sieb gemäß DIN 53 195 sollte unter 1 Gew.-% betragen.

- Geeignete solche Füllstoffe sind z.B. Kaoline, Talkum,
20 Glimmer, Tuff, Lava, Asbestmehl, Glas, Kreide, Dolomit, Bentonite, Alkali- oder Ammoniumphosphate und -polyphosphate, Erdalkaliphosphate und -polyphosphate, Ruß, Graphit, Zemente, Calciumoxid und -hydroxid, Calciumsulfate, Flugaschen, Schlacken, Gesteinsmehl, Titandioxid,
25 Eisenoxide, Aluminiumoxide und -hydroxide, Quarz- und Schiefermehle, Kieselsäuren usw. Besonders gut geeignet sind für das erfindungsgemäße Verfahren neben Talkum, Kaolin und Aluminiumoxidhydraten vorzugsweise Calciumcarbonat enthaltende Füllstoffe wie Kreide oder Dolomit.

Als kontinuierliche Phase in den erfindungsgemäßen Füllstoff-Suspensionen dienen Carboxylgruppen aufweisende ganz oder teilneutralisierte Pfropfpolymerisate, wie sie durch Aufpfropfen von olefinisch ungesättigten Carbonsäuren und
5 gegebenenfalls weiteren Vinylmonomeren auf Polyhydroxylverbindungen der in der Polyurethanchemie an sich bekannten Art und anschließende Neutralisation erhalten werden können, vorzugsweise in Abmischung mit Carboxylgruppen-freien Polyhydroxylverbindungen.

10 Geeignete, durch die genannte Pfropfreaktion zu modifizierende (bzw. auch zur Abmischung verwendbare) Polyhydroxylverbindungen sind vorzugsweise bei Raumtemperatur flüssige Polyole der in der Polyurethanchemie an sich bekannten Art.

Diese Verbindungen weisen in der Regel 2 bis 8, vorzugsweise 2 bis 3 Hydroxylgruppen auf und liegen im Molekulargewichtsbereich über 500, vorzugsweise zwischen 1800
15 und 7000. Es kommen jedoch auch Polyolgemische in Betracht, die neben Polyolen des genannten Molekulargewichtsbereichs auch solche mit einem geringeren Molekulargewicht, beispielsweise zwischen 62 und 500, enthalten, wobei diese jedoch vorzugsweise im Gemisch in
20 Mengen von weniger als 70 Gew.-% vorliegen. Bei den bevorzugten Polyhydroxylverbindungen handelt es sich um die obigen Ausführungen entsprechenden Polyhydroxypolyester, -polyäther, -polyacetale, -polycarbonate
25 oder -polyesteramide. Die entsprechenden Polyhydroxypolyäther sind besonders bevorzugt, da sie einerseits im allgemeinen relativ niedrigviskos sind und zum anderen eine gute Pfropfgrundlage bilden.

- 6 -

Die in Frage kommenden Hydroxylgruppen aufweisenden Polyester sind z.B. Umsetzungsprodukte von mehrwertigen, vorzugsweise zweiwertigen und gegebenenfalls zusätzlich dreiwertigen Alkoholen mit mehrwertigen, vorzugsweise zweiwertigen, Carbonsäuren. Anstelle der freien Polycarbonsäuren können auch die entsprechenden Polycarbonsäureanhydride oder entsprechende Polycarbonsäureester von niedrigen Alkoholen oder deren Gemische zur Herstellung der Polyester verwendet werden. Die Polycarbonsäuren können aliphatischer, cycloaliphatischer, aromatischer und/oder heterocyclischer Natur sein und gegebenenfalls, z.B. durch Halogenatome, substituiert und/oder ungesättigt sein.

Als Beispiele hierfür seien genannt: Bernsteinsäure, Adipinsäure, Korksäure, Azelainsäure, Sebacinsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Trimellitsäure, Phthalsäureanhydrid, Tetrahydrophthalsäureanhydrid, Hexahydrophthalsäureanhydrid, Tetrachlorphthalsäureanhydrid, Endomethylen-tetrahydrophthalsäureanhydrid, Glutarsäureanhydrid, Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid, Fumarsäure, dimere und trimere Fettsäuren wie Ölsäure, gegebenenfalls in Mischung mit monomeren Fettsäuren, Terephthalsäuredimethylester und Terephthalsäure-bis-glykolester. Als mehrwertige Alkohole kommen z.B. Äthylenglykol, Propylenglykol-(1,2) und -(1,3), Butylenglykol-(1,4) und -(2,3), Hexandiol-(1,6), Octandiol-(1,8), Neopentylglykol, Cyclohexandimethanol (1,4-Bis-hydroxymethylcyclohexan), 2-Methyl-1,3-propandiol, Glycerin, Trimethylolpropan, Hexantriol-(1,2,6), Butantriol-(1,2,4), Trimethyloläthan, Pentaerythrit, Chinit, Mannit und Sorbit, Methylglykosid, ferner Diäthylenglykol, Triäthylenglykol, Tetraäthylenglykol, Polyäthylenglykole, Dipropylenglykol, Polypropylenglykole, Dibutylenglykol und Polybutylen-

glykole in Frage. Die Polyester können anteilig endständige Carboxylgruppen aufweisen. Auch Polyester aus Lactonen, z.B. ϵ -Caprolacton oder Hydroxycarbonsäuren, z.B. ω -Hydroxycapronsäure, sind einsetzbar.

- 5 Auch die erfindungsgemäß vorzugsweise in Frage kommenden, mindestens zwei, in der Regel zwei bis acht, vorzugsweise zwei bis drei, Hydroxylgruppen aufweisenden Polyäther sind solche der an sich bekannten Art und werden z.B. durch Polymerisation von Epoxiden wie Äthylenoxid, Propylenoxid, 10 Butylenoxid, Tetrahydrofuran, Styroloxid oder Epichlorhydrin mit sich selbst, z.B. in Gegenwart von BF_3 , oder durch Anlagerung dieser Epoxide, gegebenenfalls in Gemisch oder nacheinander, an Startkomponenten mit reaktionsfähigen Wasserstoffatomen wie Wasser, Alkohole, 15 Ammoniak oder Amine, z.B. Äthylenglykol, Propylenglykol-(1,3) oder -(1,2), Trimethylolpropan, 4,4'-Dihydroxy-diphenylpropan, Anilin, Äthanolamin oder Äthylendiamin hergestellt. Auch Sucrosepolyäther, wie sie z.B. in den deutschen Auslegeschriften 20 1 176 358 und 1 064 938 beschrieben werden, kommen erfindungsgemäß in Frage. Vielfach sind solche Polyäther bevorzugt, die überwiegend (bis zu 90 Gew.-%, bezogen auf alle vorhandenen OH-Gruppen im Polyäther) primäre OH-Gruppen aufweisen. Auch durch Vinylpolymerisate modifizierte Polyäther, wie sie z.B. durch 25 Polymerisation von Styrol und Acrylnitril in Gegenwart von Polyäthern entstehen (amerikanische Patentschriften 3 383 351, 3 304 273, 3 523 093, 3 110 695, deutsche Patentschrift 1 152 536), sind geeignet, ebenso OH- 30 Gruppen aufweisende Polybutadiene.

Als Polyacetale kommen z.B. die aus Glykolen, wie Diäthylenglykol, Triäthylenglykol, 4,4'-Dioxäthoxydiphenyldimethylmethan, Hexandiol und Formaldehyd

herstellbaren Verbindungen in Frage. Auch durch Polymerisation cyclischer Acetale lassen sich erfindungsgemäß geeignete Polyacetale herstellen.

Als Hydroxylgruppen aufweisende Polycarbonate kommen
5 solche der an sich bekannten Art in Betracht, die z.B. durch Umsetzung von Diolen wie Propandiol-(1,3), Butandiol-(1,4) und/oder Hexandiol-(1,6), Diäthylenglykol, Triäthylenglykol oder Tetraäthylenglykol mit Diarylcarbonaten, z.B. Diphenylcarbonat, oder Phosgen hergestellt werden können.
10

Zu den Polyesteramiden und Polyamiden zählen z.B. die aus mehrwertigen gesättigten und ungesättigten Carbonsäuren bzw. deren Anhydriden und mehrwertigen gesättigten und ungesättigten Aminoalkoholen, Diaminen, Polyaminen und ihren Mischungen gewonnenen, vorwiegend
15 linearen Kondensate.

Vertreter dieser erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen sind z.B. in High Polymers, Vol. XVI, "Polyurethanes, Chemistry and Technology", verfaßt von
20 Saunders-Frisch, Interscience Publishers, New York, London, Band I, 1962, Seiten 32-42 und Seiten 44-54 und Band II, 1964, Seiten 5-6 und 198-199, sowie im Kunststoff-Handbuch, Band VII, Vieweg-Höchtlen, Carl-Hanser-Verlag, München, 1966, z.B. auf den Seiten 45-71,
25 beschrieben.

Selbstverständlich können Mischungen der obengenannten Verbindungen mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Wasserstoffatomen mit einem Molekulargewicht von 500 - 10 000, z.B. Mischungen von Polyäthern
25 und Polyestern, eingesetzt werden.

Als erfindungsgemäß gegebenenfalls mit einzusetzende Ausgangskomponenten kommen auch Verbindungen mit mindestens zwei Hydroxylgruppen und einem Molekulargewicht von 62 - 500 in Frage. Auch diese Verbindungen weisen
5 in der Regel 2 bis 8 Hydroxylgruppen auf, vorzugsweise 2 bis 3 Hydroxylgruppen.

Als Beispiele für derartige Verbindungen seien genannt: Äthylenglykol, Propylenglykol-(1,2) und -(1,3), Butylenglykol-(1,4) und -(2,3), Pentandiol-(1,5), Hexandiol-(1,6),
10 Octandiol-(1,8), Neopentylglykol, 1,4-Bis-hydroxymethyl-cyclohexan, 2-Methyl-1,3-propandiol, Glyzerin, Trimethylolpropan, Hexantriol-(1,2,6), Trimethyloläthan, Pentaerythrit, Chinit, Mannit und Sorbit und deren Äthoxylierungs- bzw. Propoxylierungsprodukte,
15 Diäthylenglykol, Triäthylenglykol, Tetraäthylenglykol, Polyäthylenglykole mit einem Molekulargewicht bis 500, Dipropylenglykol, Polypropylenglykole mit einem Molekulargewicht bis 500, Dibutylenglykol, Polybutylenglykole mit einem Molekulargewicht bis 500, 4,4'-Dihydroxy-
20 diphenylpropan, Di-hydromethyl-hydrochinon, Diäthanolamin und Triäthanolamin.

Erfindungsgemäß können jedoch auch Polyhydroxylverbindungen eingesetzt werden, in welchen hochmolekulare Polyaddukte bzw. Polykondensate in feindisperser oder
25 gelöster Form enthalten sind. Derartige modifizierte Polyhydroxylverbindungen werden erhalten, wenn man Polyadditionsreaktionen (z.B. Umsetzungen zwischen Polyisocyanaten und aminofunktionellen Verbindungen) bzw. Polykondensationsreaktionen (z.B. zwischen Formaldehyd und Phenolen und/oder Aminen) direkt in situ
30 in den oben genannten, Hydroxylgruppen aufweisenden Verbindungen ablaufen läßt. Derartige Verfahren sind

- 10 -

- beispielsweise in den Deutschen Auslegeschriften 1 168 075 und 1 260 142, sowie den Deutschen Offenlegungsschriften 2 324 134, 2 423 984, 2 512 385, 2 513 815, 2 550 796, 2 550 797, 2 550 833 und 2 550 862 beschrieben. Es ist
5 - aber auch möglich, gemäß US-Patent 3 869 413 bzw. Deutscher Offenlegungsschrift 2 550 860 eine fertige wässrige Polymerdispersion mit einer Polyhydroxylverbindung zu vermischen und anschließend aus dem Gemisch das Wasser zu entfernen.
- 10 Bei der Verwendung von modifizierten Polyhydroxylverbindungen der oben genannten Art als Ausgangskomponente im Polyisocyanat-Polyadditionsverfahren entstehen in vielen Fällen Polyurethankunststoffe mit wesentlich verbesserten mechanischen Eigenschaften.
- 15 Im erfindungsgemäßen Verfahren können beliebige Gemische der oben genannten Polyhydroxylverbindungen eingesetzt werden. Gegebenenfalls können die Polyole auch mit weiteren Zusatzstoffen wie Kettenverlängerern, Stabilisatoren, Treibmitteln, Farbstoffen, Emulgatoren, Wasser etc. vermischt sein. Vorzugsweise sollen jedoch erfindungsgemäß unter dem Begriff Polyol bzw. Polyhydroxyl-
20 verbindung die reinen Polyole verstanden werden.
- 25 Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden als Polyhydroxylverbindungen vorzugsweise Polyätherpolyole verwendet, da sie für die erfindungsgemäße Suspensionsherstellung besonders geeignet sind. Von besonderem Interesse sind hierbei solche Polyätherpolyole, die auf Basis von Propylenoxid oder Äthylenoxid bzw. deren Mischungen nach bekannten Verfahren erhältlich sind und Molgewichte zwischen

ca. 1800 und 7000 aufweisen. Von besonderem Interesse sind solche Polyätherpolyole, die zwischen 3 und 45 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.-%, Äthylenoxid eingebaut enthalten. Hierbei kann das Äthylenoxid statistisch eingebaut sein, vorzugsweise befindet es sich aber entweder als Polymerblock an den Kettenenden des Polyätherpolyols oder als Mischblock, mit einem eingebauten Äthylenoxidanteil von mehr als 30 Gew.-%, innerhalb der Kette des Polyätherpolyols. Mischformen zwischen den genannten Polyäthertypen sind naturgemäß ebenfalls in Betracht zu ziehen.

Bevorzugt werden in die Polyhydroxylverbindungen in einer ersten Stufe durch eine radikalisch initiierte Pfropfpolymerisationsreaktion mit ungesättigten Carbonsäuren sowie gegebenenfalls weiteren olefinisch ungesättigten Monomeren freie Carboxylgruppen eingeführt, wobei vorzugsweise in Abwesenheit von organischen Lösungsmitteln gearbeitet wird, so daß die Polyhydroxylverbindung als alleiniges Reaktionsmedium für die Pfropfpolymerisation dient.

Hierbei ist es möglich, die Gesamtmenge des letztlich in den erfindungsgemäßen Suspensionen als kontinuierliche Phase vorliegenden Polyols der Pfropfpolymerisationsreaktion zuzuführen; man sollte jedoch vorzugsweise so verfahren, daß zunächst nur ein Teil der Gesamtmenge des letztlich in der Suspension als kontinuierliche Phase vorliegende Polyols der Pfropfpolymerisation unterworfen wird, worauf sich eine Verdünnung der so erhaltenen Pfropfpolymerisate mit weiterem nicht modifiziertem Polyol anschließt, wobei beide genannten Polyole gleich oder verschieden sein können.

Die Dispergierung des anorganischen Füllstoffs erfolgt bevorzugt im Anschluß an die Vermischung des Pfropfpolymeri-

satz mit dem nichtmodifizierten Polyol, obgleich es auch möglich ist, den Stabilisator erst nach dem Dispergiervorgang einzuführen. Der Dispergiervorgang findet unter innigem Durchmischen der Ausgangskomponenten bei -30 bis 180°C, vorzugsweise zwischen 5 und 45°C, während eines Zeitraums von 0,1 bis 12 Stunden statt.


Der Dispergiervorgang kann gegebenenfalls auch in Gegenwart von Lösungsmitteln wie z.B. Wasser, Aceton, Äthylacetat, Methylenchlorid, Methanol, Dimethylformamid, Toluol, Chlorbenzol oder Dioxan durchgeführt werden. Im Anschluß an den Dispergiervorgang wird dann im allgemeinen das gegebenenfalls mitverwendete Lösungsmittel destillativ entfernt. Das Arbeiten ohne Lösungsmittel ist jedoch erfindungsgemäß bevorzugt.

Die Carboxylgruppen des Pflropfpolymerisat-Stabilisators werden mit organischen oder anorganischen Basen, vor oder bevorzugt nach dem Dispergieren des Füllstoffs in der stabilisatorhaltigen Polyolphase, ganz oder teilweise neutralisiert.

Auf eine Carboxylgruppe werden hierzu 0,01 bis 2, vorzugsweise 0,1 bis 1, insbesondere 0,5 bis 1, besonders bevorzugt ca. 1 Basenäquivalente eingesetzt, beispielsweise, indem man die Base unter Rühren in die noch nicht neutralisierte Lösung des Stabilisators im Polyol oder vorzugsweise in die (z.B. frisch hergestellte) Dispersion des Füllstoffs im stabilisatorhaltigen Polyol einführt. Es ist auch möglich, den Stabilisator selbst in bereits teilweise oder vollständig neutralisierter Form zu verwenden, falls dies aus technischen Gründen als vorteilhaft erscheint.

Als anorganische Basen kommen zur Neutralisation, z.B. Oxide, (Bi-)Carbonate, Silikate, Alkoholate oder vorzugsweise Hydroxide von Elementen auf 1. bis 3. Hauptgruppe des Periodensystems in Betracht. Natriumhydroxid und Calciumhydroxid sind besonders bevorzugt, wobei die Basen sowohl in wässriger Lösung als auch in fester Form, gegebenenfalls als Pulver, eingesetzt werden können.

Als organische Basen kommen vorzugsweise primäre, sekundäre oder tertiäre Mono- oder Polyamine in Betracht, welche aromatischen, araliphatischen, cycloaliphatischen, heterocyclischen oder vorzugsweise aliphatischen Charakter haben können. Praktisch kommen alle Amine in Frage, die mit Carbonsäure Salze zu bilden im Stande sind. Beispielfhaft seien die folgenden Verbindungen genannt:



R = Methyl-; Äthyl-; Äthanol-; Propyl-; Isopropyl-; Isopropanol-; Butyl-; Hexyl-; Dodecyl-; Stearyl-; Oleyl-; Isooctyl-; Benzyl-; Aminoäthyl-; Aminopropyl-; Abietinyl-; Aminopropyl-; Phenyl-; Dimethylaminopropyl-Rest.

Selbstverständlich sind auch Basengemische oder gemischt substituierte Amine geeignet, oder oligomere bzw. polymere oder cyclische Amine. Als besonders gut geeignet haben sich Ammoniak, Triäthylamin, Äthylendiamin und seine N-Substitutionsprodukte oder auch Äthanolamine und deren Äthoxylierungs- oder Propoxylierungsprodukte erwiesen. Auch Amidine, Enamine, Guanidine oder Asiridine sind als Neutralisierungsmittel in Betracht zu ziehen.

Unter Pfropfpolymerisaten werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorzugsweise solche Produkte verstanden, die erhalten werden, wenn man, wie oben dargelegt, ein Polyol(Gemisch), gegebenenfalls in Anwesenheit eines Lösungsmittels, mit einer α, β -olefinisch ungesättigten Carbonsäure vermischt, wobei gegebenenfalls noch weitere olefinisch ungesättigte Monomere ohne Carbonsäuregruppen mitverwendet werden können, und das Gemisch dann radikalisch zur Polymerisation bringt, indem man entweder einen Radikalbildner hinzufügt und auf dessen Zerfallstemperatur erhitzt, oder ohne Zusatz von Radikalbildner auf eine Temperatur erhitzt, bei der eine thermische Polymerisation einsetzt. Natürlich kann die Polymerisation auch durch energiereiche Strahlung ausgelöst werden.

Als Radikalbildner dienen die aus der Polymerisationschemie bekannten Radikalbildner, beispielsweise solche auf Basis von Azoverbindungen oder solche auf Basis von peroxidischen Verbindungen, aber auch sogenannte Redoxsysteme. Bevorzugt geeignet sind z.B. Azodiisobutyronitril, Dibenzoylperoxid, t-Butylperoxid, Cumolhydroperoxid, Di-t-Butylperoxid, Dicumylperoxid, insbesondere aber t-Butylperoctoat und schon bei relativ niedrigen Temperaturen wirksame Radikalbildner wie z. B. Peroxid / Amin, Peroxid / Ascorbinsäure, Boralkylverbindungen/Luft, Peroxid/ SO_2 , $\text{H}_2\text{O}_2/\text{Fe}^{2+}$ oder bereits bei tiefen Temperaturen zerfallende peroxidische Verbindungen wie z.B. Diisopropylpercarbonat.

Als α, β -ungesättigte Carbonsäuren kommen neben Maleinsäureanhydrid, Malein- oder Fumarsäure bzw. deren Halbestern und Halbamid oder Itaconsäure insbesondere Acrylsäure und Methacrylsäure in Betracht. Aufgrund der guten Zugänglichkeit ist Acrylsäure die bevorzugte α, β -ungesättigte Carbonsäure für die Herstellung der erfindungsgemäß als Stabilisator einzusetzenden Pfropfpolymerisate.

Im allgemeinen werden zur Herstellung der Pfropfpolymerisate 1 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 20 Gew.-%, bezogen auf gesamtes Pfropfpolymerisat, der α, β -ungesättigten Carbonsäuren angewandt. Zweckmäßigerweise verwendet man 5 - 15 Gew.-% der α, β -ungesättigten Carbonsäure und setzt das erhaltene Pfropfpolymerisat später weiterem unmodifizierten Polyol zu.

Als weitere olefinisch ungesättigte Monomere, die in Mengen von bis zu 60 Gew.-%, vorzugsweise 5 - 40 Gew.-%, bezogen auf gesamtes Pfropfpolymerisat, eingesetzt werden können, dienen beispielsweise Vinylhalogenide, Vinylester, (Meth)Acrylnitril, (Meth)Acrylamide, (Meth)Acrylester oder Malein- bzw. Fumar- oder Itaconsäureester und Vinylaromaten. Hervorzuheben seien Vinylacetat und -propionat, (Meth)Acrylester und insbesondere Styrol. Die Mitverwendung weiterer polarer Monomere wie etwa Aminoalkyl(meth)acrylate, Oxyalkyl(meth)acrylate, N-Alkyl(meth)acrylamide, Vinylpyrrolidon oder Vinylpyridin kann gelegentlich Vorteile bringen.

Diese neben den α, β -ungesättigten Carbonsäuren gegebenenfalls mitverwendbaren Monomeren führen oftmals zu einer verbesserten Verträglichkeit des Pfropfpolymeren im Polyol bzw. auch zu einer Stabilitätsverbesserung der erfindungsgemäßen Suspension.

Erfindungsgemäß besonders bevorzugte, ganz oder teilweise zu neutralisierende Stabilisatoren sind Pfropf(co)-polymerisate aus Polyätherpolyolen, Acrylsäure bzw. Methacrylsäure sowie Styrol, da diese in den nichtmodifizierten Polyolen im allgemeinen leicht löslich sind.

Die Herstellung der Pfropfpolymerisate kann, wie bereits ausgeführt, in situ erfolgen, z.B. indem man die gesamte zur Suspensionsherstellung vorgesehene Polyolmenge mit der α, β -ungesättigten Carbonsäure und gegebenenfalls weiteren

Monomeren vermischt und dann die Polymerisation durchführt; vorzugsweise wird jedoch das Pfropfpolymerisat separat hergestellt und dann dem Suspensionsansatz (bezogen auf Polyol plus Füllstoff) in Mengen von 0,05 - 10, bevorzugt 0,2 - 5 3 Gew.-%, beigelegt.

Die erfindungsgemäß erhaltenen stabilisierten Suspensionen anorganischer Füllstoffe in Polyolen enthalten zwischen etwa 0,5 und 80 Gew.-% an Füllstoff. Vorzugsweise liegen die Füllstoffgehalte jedoch zwischen 10 und 45 Gew.-%, insbesondere zwischen 15 und 35 Gew.-%, bezogen auf gesamte Suspension. 10

Für Anwendungszwecke, bei denen eine erhöhte Viskosität der Suspension nicht prohibitiv wirkt, kommen auch höhere Füllstoffgehalte in Betracht.

15 Die Sedimentation des Füllstoffs in den bisher bekannten füllstoffhaltigen Polyolen äußert sich in zwei Effekten: Füllt man z.B. ein Reagenzglas mit einer derartigen instabilen Suspension, so bildet sich im Raum unmittelbar unterhalb des Flüssigkeitsspiegels bald eine klare Schicht der Polyhydroxylverbindung aus, die 20 praktisch keinen Füllstoff mehr enthält. Andererseits scheidet sich am Boden des Reagenzglases eine Ablagerung von Füllstoffpartikeln ab, so daß sich nach einiger Zeit drei mehr oder weniger deutlich voneinander getrennte Schichten beobachten lassen.

25 Wie gefunden wurde, läßt sich der erstgenannte Effekt (serumartige Abscheidung des Dispergiermediums an der Oberfläche) mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens sehr zuverlässig vermindern. Manche Füllstoffsuspensionen neigen jedoch trotzdem noch zur Ausbildung von Verkrustungen am Boden des Vorratsgefäßes. Es zeigte sich, 30

- 17 -

daß auch diese unerwünschte Erscheinung unterdrückt werden kann, wenn man in solchen Fällen bei der Herstellung der Suspension, d. h. beim und nach dem Zinarbeiten des Füllstoffs, Temperaturen über 60°C vermeidet

5 und im Temperaturbereich zwischen -30 und $+60^{\circ}\text{C}$, vorzugsweise $+5$ bis 45°C , arbeitet. Dies ist überraschend, weil zu erwarten war, daß die für die Stabilisierung der Suspension vermutlich maßgebenden Reaktionen zwischen Carboxylgruppen aufweisendem Polymerisat und

10 Oberfläche der Füllstoffpartikel bei höheren Temperaturen schneller und vollständiger ablaufen würden als bei tiefen.

Gemäß einer weiteren Verfahrensvariante zur Herstellung der erfindungsgemäßen Suspensionen ist es auch möglich, den Dispergiervorgang und die Pfropfpolymerisationsreaktionen in

15 einem Eintopfverfahren durchzuführen. Hierbei wird eine Mischung aus nicht-modifiziertem Polyol, anorganischem Füllstoff, ungesättigter Carbonsäure, gegebenenfalls Radikalbildner, sowie gegebenenfalls weiteren olefinisch ungesättigten Mono-

20 meren, bei einer Temperatur über der Zersetzungstemperatur des Radikalbildners, d. h. bei -30 bis 180°C , vorzugsweise $+5$ bis 45°C , während eines Zeitraums von $0,5$ bis 12 Stunden innig durchmischt und anschließend neutralisiert.

Die erfindungsgemäß hergestellten Suspensionen können

25 noch entgast, begast, getrocknet oder mit Zusatzstoffen versehen werden. Man kann ihnen auch weitere Füllstoffe oder füllstoffhaltige Polyole, etwa die sogenannten Polymerpolyole, zumischen. Sie sind auch geeignet als

Ausgangsmaterial für die Herstellung anderer Typen von modifizierten Polyolen, etwa als Ausgangsmaterial zur Herstellung der sogenannten Polymerpolyole durch Aufpfropfen von z.B. Styrol-Acrylnitrilgemischen (siehe z.B. 5 die bereits oben erwähnten US-Patentschriften 3 383 351, 3 304 351, 3 304 273, 3 523 093 und 3 110 695 sowie die deutsche Patentschrift 1 152 536). In ihnen können aber auch in situ andere organische Füllstoffteilchen wie Polyharnstoffe oder Polyhydrazodicarbonamide hergestellt 10 werden (siehe die Deutschen Auslegeschriften 1 168 075 und 1 260 142 sowie die Deutschen Offenlegungsschriften 2 324 134, 2 423 984, 2 512 385, 2 513 815, 2 550 796, 2 550 757, 2 550 833 und 2 550 862). Die erfindungsgemäßen Suspensionen sind besonders wertvolle Ausgangsma- 15 terialien zur Herstellung von Polyurethanen nach dem Isocyanat-Polyadditionsverfahren, da in ihnen die gegebenenfalls zu Störungen bei der Polyurethanherstellung (z.B. Kollaps beim Verschäumen) Anlaß gebenden Carboxylgruppen neutralisiert sind. Sie eignen sich sowohl zur Herstellung von weichen, harten oder halbharten geschäumten Polyurethan- 20 kunststoffen als auch zur Herstellung von nichtgeschäumten Polyurethanen, beispielsweise von Polyurethanelastomeren, -thermoplasten oder -duromeren.

Die erfindungsgemäßen Suspensionen werden zu diesem Zweck in an sich bekannter Weise mit Polyisocyanaten und gegebenen- 25 falls weiteren hoch- und/oder niedermolekularen Polyhydroxylverbindungen bzw. Polyaminen, gegebenenfalls in Gegenwart von Katalysatoren, Treibmitteln, Stabilisatoren und weiteren an sich bekannten Zusatzstoffen umgesetzt, wobei man sich sowohl eines one-shot als auch eines Präpolymer- oder Semi- 30 präpolymerverfahrens bedienen kann.

Im folgenden soll die Herstellung der erfindungsgemäßen Suspensionen beispielhaft erläutert werden.

Die angegebenen Prozente und Teile sind Gewichtsprozente bzw. -teile, sofern nicht anders vermerkt.

- 5 Für die folgenden Beispiele wurden die Füllstoffe mit folgender Bezeichnung verwendet:

Füllstoff D: kristalliner Pyrenäen- Calcit; oberer Schnitt: 10, μ m; mittlerer Teilchendurchmesser: 3, μ m; feiner als 2, μ m: 40 %;

- 10 Füllstoff E: Dolomit; oberer Schnitt: 9, μ m; Teilchendurchmesser im Mittel 3, μ m; feiner als 2, μ m: 65 %;

Füllstoff M: Urgonischer Calcit; Rückstand auf 40, μ m-Sieb: weniger als 0,1%; oberer Schnitt: 10, μ m; mittlerer Teilchendurchmesser: 3, μ m; feiner als 2, μ m: 35 %;

15

Füllstoff O: Mikrokristalline Champagner-Kreide; oberer Schnitt: 5, μ m; mittlerer Teilchendurchmesser: 1, μ m; feiner als 2, μ m: 90 %;

- 20 Füllstoff H: Kristallines Calciumcarbonat; oberer Schnitt: 7, μ m; mittlerer Teilchendurchmesser: 1,5, μ m; feiner als 2, μ m: 70 %.

In den Beispielen werden folgende Polyole eingesetzt:

- 25 Polyol 1: Auf Trimethylolpropan gestarteter Polyäther aus 83 % Propylenoxid und endständig 17 % Äthylenoxid, OH-Zahl: 28;

- 20 -

Polyol 2: Auf Glyzerin gestarteter Polyäther aus 90 % Propylenoxid und endständig 10 % Äthylenoxid;
OH-Zahl: 38;

5 Polyol 3: Auf Trimethylolpropan gestartetes Polypropylenoxid; OH-Zahl: 56;

Polyol 4: Auf Propylenglykol gestarteter Polyäther aus 80 % Propylenoxid und endständig 20 % Äthylenoxid;
OH-Zahl: 28;

10 Polyol 5: Auf Trimethylolpropan gestarteter Polyäther aus 75 % Propylenoxid und 25 % Äthylenoxid; OH-Zahl: 30

Die als Stabilisator verwendeten Pfropfpolymerisate wurden nach der folgenden allgemeinen Vorschrift hergestellt:

15 In einen Rührtopf, der mit Stickstoff gefüllt ist, werden das Polyol (A Teile), Acrylsäure (B Teile), Styrol (C Teile), und t-Butylperoctoat (1 % der Summe A + B + C) eingebracht. Dann wird die Mischung unter Rühren 8 h bei 95°C gehalten, wobei unter Viskositätsanstieg die Pfropfpolymerisation abläuft. Das Reaktionsgemisch bzw. dessen Neutralisationsprodukt können direkt als Stabilisator eingesetzt werden.

20 Unter der Voraussetzung, daß $A + B + C = 100$, werden die Pfropfpolymerisate im folgenden abgekürzt charakterisiert durch die Nummer des Polyols, der eingesetzten Säuremenge, sowie der eingesetzten Styrolmenge. Stabilisator 1/10/20 wäre also das Pfropfpolymerisat aus 70 % Polyol 1, 10 %
25 Acrylsäure und 20 % Styrol.

Die Herstellung der Suspensionen erfolgte nach folgender allgemeiner Vorschrift:

- Im Basispolyol wird der Stabilisator aufgelöst, dann wird bei einer vorgegebenen Temperatur der Füllstoff eingetragen. Man rührt noch bei der angegebenen Temperatur eine Stunde intensiv und erhält eine stabile Suspension. Diese wird gegebenenfalls unter gutem Rühren mit der zur Neutralisation bzw. Teilneutralisation vorgesehenen Base versetzt und eine weitere Stunde intensiv nachgerührt.
- 10 In der nachfolgenden Tabelle ist jeweils der zur Neutralisation verwendete Basentyp angegeben, sowie der Neutralisationsgrad in %, wobei 100 %ige Neutralisation dann gegeben ist, wenn pro Mol im Stabilisator enthaltener -COOH-Gruppen 1 Basenäquivalent eingesetzt wurde.
- 15 In den Beispielen wurden folgende Basen verwendet:
- a: 4-molare wässrige NaOH
 - b: Calciumhydroxid, mikronisiert
 - c: Triäthylamin
 - d: Amin aus 1 Mol Ölsäure und 1 Mol Triäthylentetramin
 - 20 e: Äthyldiamin
 - f: Äthanolamin
 - g: Ammoniak-Gas
 - h: 1,4-Diaza-bicyclo-(2,2,2)octan
 - 25 i: Triäthylentetramin

Die Beurteilung der Sedimentationsstabilität der Suspensionen in den im folgenden beschriebenen Versuchen geschah wie folgt:

- 22 -

Die zu beurteilende Suspension wurde in einer Schicht-
höhe von 10 cm in ein zylindrisches Prüfglas gegossen.
Das Prüfglas wurde in einen Wärmeschrank von 45°C gestellt
und dort 88 h belassen. Dann wurde bei guter Beleuchtung
5 die Abscheidung von Polyol als mehr oder weniger klare
Oberschicht wie folgt bewertet:

Maßzahl obere Sedimentation (S_1)

- $S_1 = 1$: keinerlei Abscheidung zu erkennen
2: Abscheidung weniger als 1 mm dick
10 3: Abscheidung zwischen 1 und 3 mm dick
4: Abscheidung mehr als 3 mm dick.

Dann wurde bei guter Beleuchtung geprüft, ob sich am
Boden des zylindrischen Prüfglases eine Bodenschicht
mit Sedimentationshorizont abgesetzt hatte. Die Be-
15 urteilung wurde wie folgt vorgenommen:

Maßzahl untere Sedimentation (S_2)

- $S_2 = 1$: keine Abscheidung zu erkennen
2: Andeutung eines Sedimentationshorizontes
3: deutliche Abscheidung einer Bodenschicht.

20 Schließlich wurde das Erscheinungsbild der bei 45°C
gelagerten Proben beurteilt:

- $V = 1$: homogen, einwandfrei fließfähig;
2: geronnen, käsig, flockig, aber noch fließfähig;
3: verdickt, geronnen, erstarrt, kaum fließfähig.

- 23 -

Aus anwendungstechnischer Sicht ist das Erscheinungsbild $V = 1$ als positiv zu bewerten, während Gerinnungserscheinungen und Verdickungen zu Inhomogenitäten bzw. erschwerter Handhabung führen und negativ bewertet werden.

LA A 18 333

Beispiel-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polyoltyp	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1
Fullstofftyp	D	D	D	E	M	D	H	D	D	D	D	D
Fullstoffgehalt der Suspension (%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Stabilisatortyp	-	1/10/10	2/10/20	1/10/10	1/10/20	1/10/10	1/10/10	-	2/10/20	-	3/10/10	3/10/30
Stabilisatorgehalt der Suspension (%)	-	0,6	0,5	0,7	0,4	0,8	0,9	-	0,6	-	0,25	0,5
Basentyp	-	c	c	c	g	c	c	-	f	-	c	h
Neutralisationsgrad (%)	-	10	100	80	50	100	30	-	50	-	90	100
Herstellungstemperatur °C	20	25	20	28	22	22	20	25	23	22	25	25
Beurteilung S ₁	3	1	1	1	1	1	2	2	1	3	1	1
Beurteilung S ₂	3	2	1	2	1	2	1	3	1	3	1	1
Beurteilung V	1-2	1	1	1	1	1	1	1-2	1	2	1	1

1 24 1

Fortsetzung

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
30	30	30	15	30	15	30	15	30	30	30
3/10/30	-	4/10/10	-	-	5/10/10	5/10/10	5/10/10	5/10/10	5/10/10	5/10/10
0,3	-	0,6	-	-	1,2	0,5	1,2	0,5	0,5	0,5
-	-	c	-	-	-	-	1 *	c	b	a
-	-	B5	-	-	-	-	50	95	100	100
25	25	22	25	25	23	23	23	23	23	23
1	2	1	3	2	1	1	2	1	1	1
1	3	1	3	2	2	1	1	1	1-2	1
1	1-2	1	2	3	1	1	1	1	1	1

+ Base dem Ansatz vor Füllstoffzugabe zugesetzt

Fortsetzung

24	25	26	27	28	29	30
5	5	5	5	5	5	5
D	O	D	D	D	D	D
30	30	30	30	30	40	40
5/10/10	5/10/10	1/10/20	5/10/10	5/10/10	5/10/20	5/10/10
1,5	0,75	0,3	0,5	0,55	0,75	0,75
a	h	c	d	e	c	c
90	100	100	100	95	6	12
23	22	20	20	20	26	26
1	1	1	1	1	1	1
1-2	1	1	1	1-2	1-2	1
1	1	1	1	1	1	1

Aus den tabellarisch zusammengefaßten Beispielen geht hervor, daß die in den erfindungsgemäß beanspruchten Mengenverhältnissen beigegebenen Pfropfpolymerisate eine deutlich stabilisierende Wirkung haben. Der Zusatz sowohl
 5 organischer als auch anorganischer Basen zu Neutralisationszwecken verschlechtert die Stabilisierwirkung nicht, tendenziell ist eher eine Verbesserung angedeutet. Somit sind erfindungsgemäß lagerstabile Dispersionen zugänglich, deren Gehalt an freien Carboxylgruppen auf die Bedürfnisse des Isocyanat-
 10 Polyadditionsverfahrens eingestellt werden kann.

Anhand der nach Beispiel 26, 27 und 28 hergestellten Dispersionen soll beispielhaft die Verarbeitung zu geschäumten Polyurethankunststoffen dargestellt werden:

33,3 Teile der jeweiligen Dispersion werden mit 66,7 Teilen
 15 eines durch Anlagerung von 87 Teilen Propylenoxid und 13 Teilen Äthylenoxid an Trimethylolpropan erhaltenen Polyäthers mit einer OH-Zahl von 28 verdünnt.

Sodann setzt man schnell unter Rühren hinzu:

2,9 Teile Wasser
 20 0,5 Teile Diazabicyclooctan
 0,8 Teile N-Methylmorpholin
 0,1 Teile Bis-(N,N-dimethylaminoäthyl)-Äther
 0,03 Teile Dibutylzinndilaurat und
 1,1 Teile eines handelsüblichen Polyäthersiloxan-Schaumstabilisators
 25 sowie anschließend 36 Teile eines Gemisches mit einem NCO-Gehalt von 44,5 % aus 80 % Toluylendiisocyanat und 20 % eines handelsüblichen, rohen Diphenylmethandiisocyanats.

Die Verschäumung verläuft problemlos. Der erhaltene Schaum
 30 hat ein Raumgewicht von 40 kg/m^3 und folgende mechanische Eigenschaften:

- 28 -

		Dispersion		
		26	27	28
	Zugfestigkeit (KPa) (DIN 53 571)	140	135	140
	Bruchdehnung (%) (DIN 53 571)	200	180	175
5	Stauchhärte bei 40 t (KPa) (DIN 53 577)	3,6	3,7	3,7
	Druckverformungsrest bei 90 %, (%) (DIN 53 572)	14,0	14,2	14,4

10 Zur Verschäumung der vergleichbaren, jedoch nicht neutralisierten Dispersionen aus Beispiel 13, 18 und 19 muß die Menge des Silikonstabilisators um ca. 25 %, die Menge des basischen Mischkatalysators um ca. 15 % erhöht werden, um vergleichbare Schäume zu erhalten.

15 Die gute Relation von Bruchdehnung zu Stauchhärte ermöglicht es, aus den erfindungsgemäßen Dispersionen bei geringem Gewicht sehr tragfähige Polsterschaumstoffe herzustellen.

Patentansprüche

1. Lagerstabile Suspension aus

- (1) 0,5 bis 80 Gew.-% (bezogen auf gesamte Suspension)
eines anorganischen Füllstoffs in
- 5 (2) 20 bis 99,5 Gew.-% (bezogen auf gesamte Suspension)
an Polyhydroxylverbindungen mit
aliphatisch oder cycloaliphatisch
gebundenen Hydroxylgruppen,
- 10 dadurch gekennzeichnet, daß die Polyolkomponente (2) als
Stabilisator 0,05 bis 10 Gew.-% bezogen auf (1) + (2),
eines Pffropfpolymerisats enthält, welches durch radikalische
Polymerisation von
- 15 (a) 1 bis 35 Gew.-%, bezogen auf Pffropfpolymerisat, einer
olefinisch ungesättigten Carbonsäure
sowie
- (b) 0 bis 60 Gew.-% bezogen auf Pffropfpolymerisat; an
weiteren ungesättigten Monomeren
- 20 in Gegenwart einer Polyhydroxylverbindung hergestellt
wurde, wobei die Carboxylgruppen des Pffropfpolymerisats
ganz oder teilweise durch organische oder anorganische
Basen neutralisiert sind.
- 25 2. Suspensionen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß als Polyhydroxylverbindungen (2) Polyätherpolyole
verwendet werden.
3. Suspension nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
daß als anorganische Füllstoffe (1) solche auf Basis
von Calciumcarbonat, insbesondere Kreiden, verwendet werden.

- 30 -

4. Suspensionen nach Anspruch 1 - 3, dadurch gekennzeichnet,
daß als olefinisch ungesättigte Carbonsäure (a) (Meth)-
Acrylsäure verwendet wird.
5. Suspensionen nach Anspruch 1 - 4, dadurch gekennzeichnet,
daß als weiteres Monomeres (b) Styrol verwendet wird.
6. Suspensionen nach Anspruch 1 - 5, dadurch gekennzeichnet,
daß bei ihrer Herstellung bei Temperaturen zwischen 5 und
45°C gearbeitet wurde.
7. Verwendung der Suspensionen nach Anspruch 1 - 6 zum
Aufbau von geschäumten oder nicht geschäumten Kunststoffen
nach dem Isocyanat-Polyadditionsverfahren.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 78 10 0711

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	<u>FR - A - 1 364 829 (BAYER)</u> * Seite 6, rechte Spalte, Zusammenfassung 1; Seite 2, linke Spalte, Zeilen 21-26 *	1-7	C 08 G 18/63 C 08 L 75/04 51/08
A	<u>US - E - 28 715 (PAUL STAMBERGER)</u> * Zusammenfassung; Spalte 4, Zeilen 1-6; Spalte 26, Zeilen 62-66 *	1-7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
			C 08 L 71/02 75/04 75/06 75/08 51/08 C 08 G 18/63 C 09 J 9/00
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichttechnische Offenbarung P: Zeichenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument A: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
Den Haag	21-11-1978		GIRAUD

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.